

Технические характеристики КОМПОЗИЦИЯ ЦВЭС

Покрытие	
Цвет и глянец	серый, матовый
Массовая доля цинка в сухом покрытии	90%
Толщина одного сухого слоя	40-50 мкм
Адгезия	1 балл, не более
Прочность при ударе	50 см не менее
Эластичность при изгибе	10 см, не более
Термостойкость на открытом воздухе (длительная/кратковременная)	150 градС/200 градС
Композиция	
Плотность	1,85-2,05 г/см ³
Вязкость	тиксотропная
Массовая доля нелетучих веществ %	66,0-70,0
Время высыхания до степени 3 по ГОСТ 19007-73 при температуре 20 градС и относительной влажности 65%	20 мин, не более
Теоретический расход на сухое однослойное покрытие толщиной 50 мкм	285 г/м ²
Жизнеспособность после смешения	8 ч, не менее

Компания «Пульсат»

Тел. (495)956-75-84 (многоканальный)

www.pulsat.ru

www.pulsat.ru

lkmpulsat@yandex.ru